PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-286295

(43)Date of publication of application: 10.10.2003

(51)Int.CI.

CO7F 19/00 B01J 31/22 B01J 31/24 // CO7F 9/50 CO7F 15/00

(21)Application number: 2002-270144

(71)Applicant:

SEKISUI CHEM CO LTD

(22)Date of filing: 17.09.2002 (72)Inventor:

HIRAIKE HIROYUKI **MORITA TAKEHARU**

OZAWA FUMIYUKI KATAYAMA HIROYUKI

(30)Priority

Priority number: 2001301181

Priority date: 28.09.2001

Priority country: JP

2002012333

22.01.2002

JP

(54) PROCESS FOR SYNTHESIS OF ORGANOMETALLIC COMPOUND

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a process for an effective and inexpensive synthesis of an organometallic compound useful as catalysts in production of polyolefins by ring-opening metathesis polymerization of olefins which have distortion in the molecule such as cyclopentadiene and synthesis of epothilones by ring closing metathesis or the like, using an easily obtainable substance with relatively simple chemical structure as a starting substance. free from possibility of existence of a vinyl compound containing hetero atoms or a vinyl compound a substitution product of the hetero compound, which are conventionally accompanied in the system as impurities.

SOLUTION: The process for synthesizing the organometallic compound comprises reacting the starting substance comprising a zerovalent transition metal complex (A) or a high-valence transition metal complex (A') with a compound (B) or (B') expressed by general formula (1) or (4) and a neutral ligand (C) or (C') under a nonreducing condition or reducing condition, in one step.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

19.01.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-286295 (P2003-286295A)

最終頁に続く

(4)

R⁴Y²CR⁵X²,

(43)公開日 平成15年10月10日(2003.10.10)

(51) Int.Cl.'		識別記号	FΙ					7	7]}*(多考)
C07F	19/00		C 0 7	F	19/00				4G069
B01J	31/22		B 0 1	J	31/22			Z	4H050
	31/24				31/24			Z	
// C07F	9/50		C 0 7	F	9/50				
-	15/00				15/00			Α	
	,	審査請求	未請求	請求	項の数27	OL	(全 18	頁)	最終頁に続く
(21)出顧番		特願2002-270144(P2002-270144)	(71) H	人類出			株式会社		
(22)出顧日		平成14年9月17日(2002.9.17)	(72) §	è明者			北区西天	满 2	丁目4番4号
(31)優先権3	E張番号	特願2001-301181 (P2001-301181)			大阪府:	三島郡	島本町百	山2	- 1 積水化学
(32)優先日		平成13年9月28日(2001.9.28)			工業株	式会社	内		
(33)優先權主	E張国	日本(JP)	(72) 3	的明者	介森田 (健晴			•
(31)優先権主	E張番号	特顧2002-12333 (P2002-12333)			大阪府:	三島郡	島本町百	山2	- 1 積水化学
(32)優先日		平成14年1月22日(2002.1.22)			工業株	式会社	内		
(33)優先權3	E張国	日本 (JP)	(74) f	人野3	. 100106	596			
					弁理士	河備	健二		
		•	Į.						

(54) 【発明の名称】 有機金属化合物の合成方法

(57)【要約】

【課題】 ジシクロベンタジエンのような分子内に歪みのあるオレフィンの開環メタセシス重合によるボリオレフィンの製造や、閉環メタセシス反応によるエボチロン類の合成等に利用できる触媒として有用な有機金属化合物を、比較的に簡単な化学構造であるため入手が容易な出発物質を用いて、効率よくかつ安価に、しかも従来法では不純物として同伴する恐れのあるビニルヘテロ化合物若しくは交換されたビニル化合物が系中に共存する可能性がなく合成できる方法の提供。

【解決手段】 ゼロ価の遷移金属錯体(A)又は高原子価の遷移金属錯体(A')からなる出発物質に、下記の一般式(1)又は(4)で示される化合物(B)又は(B')と、中性配位子(C)又は(C')とを、非還元条件下又は還元条件下に一工程で反応させることを特徴とする有機金属化合物の合成方法にて提供。

【化1】

R'Y'CRZX',

(1)

[1t2]

(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ゼロ価の遷移金属錯体(A)からなる出発物質に、下記の一般式(1)で示される化合物(B)と中性配位子(C)とを一工程で反応させることを特徴とする有機金属化合物の合成方法。

1

【化1】

$$R^{1}Y^{1}CR^{2}X^{1}$$
 (1)

(式中、R¹は水素原子、炭素数1~20のアルキル基、炭素数2~20のアルケニル基、又は炭素数6~2 10 0のアリール基を表し、これらはさらに炭素数1~5のアルキル基、カルボキシル基、炭素数1~5のアルコキシ基、炭素数1~5のアルコキシ基、炭素数1~6のアルキルシリル基、炭素数6~10のアリールシリル基、炭素数1~6のアルキルシリル基、炭素数6~10のアリールシリル基、炭素数1~7のアシル基、ヒドロキシル基、炭素数0~10のアミノ基、ハロゲン基、ニトロ基、アセチル基、又はアセトキシ基で置換されていてもよく、Y¹はカルコゲン原子、或いは次の式(2):

[化2]

で表される窒素含有基又は次の式(3):

[化3]

で表されるリン含有基を表し、 X^+ はハロゲン原子を表す。ただし、上記式中、 R^2 及び R^3 は R^1 と同義であり、 R^1 、 R^2 あるいは R^3 はいずれかが互いに結合していてもよい。)

【請求項2】 高原子価の遷移金属錯体(A')からなる出発物質に、下記の一般式(4)で示される化合物(B')と中性配位子(C')とを還元条件下に一工程で反応させることを特徴とする有機金属化合物の合成方法。

【化4】

$$R^4 \Upsilon^2 C R^5 \chi^2_{\ 2} \tag{4}$$

(式中、R⁴、R⁵、Y² 及びX² は、それぞれ前述の R¹、R²、Y¹ 及びX¹ と同義であり、R³、R⁴ あ 40 るいはR⁵ はいずれかが互いに結合していてもよい。) 【請求項3】 遷移金属錯体(A)が、アレーン配位子 とオレフィン配位子をもつことを特徴とする請求項1に 記載の有機金属化合物の合成方法。

【請求項4】 オレフィン配位子が、環状オレフィン配位子であることを特徴とする請求項3 に記載の有機金属化合物の合成方法。

【請求項5】 遷移金属錯体(A')が、アレーン配位 子をもつことを特徴とする請求項2に記載の有機金属化 合物の合成方法。 【請求項6】 遷移金属錯体(A)又は(A')の中心 金属が、VIA族、VIIA族、VIII族、又はIB 族の遷移金属であることを特徴とする請求項1又は2に 記載の有機金属化合物の合成方法。

【請求項7】 遷移金属錯体(A)又は(A')の中心 金属が、ルテニウム又はオスミウムであることを特徴と する請求項6 に記載の有機金属化合物の合成方法。

【請求項8】 式中のR² 又はR³ が、水素基であることを特徴とする請求項1又は2に記載の有機金属化合物の合成方法。

【請求項9】 式中のR¹、R⁹ あるいはR⁴が、フェニル基、又は炭素数1~5のアルキル基、カルボキシル基、炭素数1~5のアルコキシ基、炭素数1~5のアルケニルオキシ基、炭素数6~10のアリールオキシ基、炭素数1~6のアルキルシリル基、炭素数6~10のアリールシリル基、炭素数1~7のアシル基、ヒドロキシル基、炭素数10以下のアミノ基、ハロゲン基、ニトロ基、及びアセチル基からなる群から選ばれる少なくとも1個の置換基によって置換されたフェニル基であることを特徴とする請求項1又は2に記載の有機金属化合物の合成方法。

【請求項10】 式中のY'又はY²が、酸素原子、硫 黄原子、又はセレン原子であることを特徴とする請求項 1又は2に記載の有機金属化合物の合成方法。

【請求項11】 中性配位子(C)又は(C')が、3 級ホスフィン又はイミダゾリウム-2-イリデン化合物 であることを特徴とする請求項1又は2に記載の有機金 属化合物の合成方法。

【請求項12】 上記還元条件が、還元剤を用いること 30 によって行われることを特徴とする請求項2に記載の有機金属化合物の合成方法。

【請求項13】 上記還元剤が、典型元素又はそれを含む化合物であることを特徴とする請求項12に記載の有機金属化合物の合成方法。

【請求項14】 上記還元剤が、亜鉛であることを特徴とする請求項13に記載の有機金属化合物の合成方法。

【請求項15】 上記還元剤が、ナトリウム化合物であることを特徴とする請求項13に記載の有機金属化合物の合成方法。

【請求項16】 さらに、アルコールを還元助剤として 共存させることを特徴とする請求項2に記載の有機金属 化合物の合成方法。

【請求項17】 さらに、オレフィン化合物を還元助剤 として共存させることを特徴とする請求項2に記載の有 機金属化合物の合成方法。

【請求項18】 オレフィン化合物が、環状オレフィンであることを特徴とする請求項17に記載の有機金属化合物の合成方法。

【請求項19】 有機金属化合物が、下記の一般式

0 (5)で表される化合物であることを特徴とする請求項

1 に記載の有機金属化合物の合成方法。 【化5】

(式中、Mは遷移金属元素を表し、 R^1 、 R^2 、 Y^1 及び X^1 は、それぞれ前述と同義である。また、 L^1 、 L^1 はそれぞれ同一または異なって中性電子与体を表す。)

【請求項20】 有機金属化合物が、下記の一般式 (6)で表される化合物であることを特徴とする請求項 2に記載の有機金属化合物の合成方法。

[1£6]

【請求項21】 式中のMが、ルテニウム又はオスミウムであることを特徴とする請求項19又は20に記載の有機金属化合物の合成方法。

【請求項22】 式中のR² 又はR⁵ が、水素基である ことを特徴とする請求項19又は20に記載の有機金属 化合物の合成方法。

【請求項23】 式中のR¹、R³ あるいはR⁴が、フェニル基、又は炭素数1~5のアルキル基、カルボキシル基、炭素数1~5のアルカニルオキシ基、炭素数6~10のアリールオキシ基、炭素数1~6のアルキルシリル基、炭素数6~10のアリールシリル基、炭素数1~7のアシル基、ヒドロキシル基、炭素数10以下のアミノ基、ハロゲン基、ニトロ基、及びアセチル基からなる群から選ばれる少なくとも1個の置換基によって置換されたフェニル基であることを特徴とする請求項19又は20に記載の有機金属 40化合物の合成方法。

【請求項24】 式中のY¹ 又はY² が、酸素原子、硫 黄原子、又はセレン原子であることを特徴とする請求項 19又は20に記載の有機金属化合物の合成方法。

【請求項25】 有機金属化合物が、ジクロロ[ビストリシクロヘキシルホスフィノ] フェニルチオメチノルテニウムであることを特徴とする請求項1に記載の有機金属化合物の合成方法。

【請求項26】 ゼロ価の透移金属錯体(A)が、(n $^{\circ}$ - p - 0

ン)ルテニウム(0)であることを特徴とする請求項 1 に記載の有機金属化合物の合成方法。

【請求項27】 有機金属化合物が、ビニルヘテロ化合物又はビニル化合物の不純物を含まないことを特徴とする請求項1に記載の有機金属化合物の合成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機金属化合物の合成方法に関し、さらに詳しくは、ジシクロペンタジエンのような分子内に歪みのあるオレフィンの開環メタセシス重合によるポリオレフィンの製造や、閉環メタセシス反応によるエポチロン類の合成等に利用できる触媒として有用な有機金属化合物を、比較的に簡単な化学構造であるため入手の容易な出発物質を用いて、効率よくしかも安価に合成する方法に関する。

[0002]

【従来の技術】遷移金属化合物を用いた反応は、その金属錯体の触媒作用によって医薬品などの低分子化合物の合成から、高機能性プラスチックなどの高分子合成まで幅広い分野において活用されている。例えば、四塩化チタンや三塩化チタンとアルキルアルミニウムからなるチーグラーナッタ触媒によるポリエチレンやポリプロピレンの重合、ジルコノセンとメチルアルミノキサンからなるカミンスキー触媒による均質ポリオレフィンの重合、遷移金属カルベン触媒による有機メタセシス反応等がよく知られている。

【0003】最近では、遷移金属カルベン触媒、とりわけ、ルテニウムカルベン触媒が注目されている。ルテニウムカルベン触媒は、分子中にRu=C結合(ルテニウム原子と電荷のない2価の炭素原子の結合)を有する化合物であり、特に、 $[(Cl_2Ru=CHPh)(PCy_s)_2]$ で代表されるジクロローヒドロジエン、フェニルカルベンーピスー(トリシクロベンタジエニルホスフィン)ルテニウムが、カリフォルニア インスティチュート オブ テクノロジーのグラッブスグルーブにより開発され、特表平11-510807号公報、特開平11-262667号公報等に開示されている。

【0004】との化合物は、水分や酸素の存在下でも失活することなく、メタセシス反応基質中の官能基による影響を受けにくく優れたメタセシス触媒活性を示すことが明らかとなり、医薬品などに利用できる各種モノマーの閉環メタセシス合成に用いられたり、メタセシス重合に供される代表的なモノマーであるジシクロペンタジエン(以下、DCPDと略称する場合がある)を始めとするノルボルネン系モノマーから、反応射出成形(以下、RIMと略称する場合がある)法などにより金型内で開環重合させることによって、機械的強度、耐熱性、寸法安定性等に優れた成形品を製造したりして、幅広い工業分野で用いられており注目を集めている。

【0005】ところが、この触媒は、アルキル金属等と

反応して系中で活性化されるのではなく、単一の錯体と して活性を示すため、触媒をメタセシス反応性モノマー に加えると即座に反応が開始し、触媒の分散性等が律速 となる問題があった。これは、ジシクロペンタジエン等 の架橋性のモノマーを重合する際には致命的な問題とな ることがあり、例えば、プロセス上非常に制約を受けた り、得られた重合体の物性のばらつきにつながる問題が 生じた。

【0006】これに対しては、トリフェニルホスフィン 等を系中に加えて重合を遅延させる方法が一般的に知ら 10 れているが、この場合、系中にリン等の異物が混入する ため製品の安全性に問題があった。

【0007】上記問題を解決できる触媒として、〔(C l₂ Ru = CHSPh) (PCy₃)₂] で代表される ジクロローヒドロジェンフェニルチオカルベンービスー (トリシクロペンタジエニルホスフィン) ルテニウムが ₩099/00396号公報に開示されている。この触 媒の上記化学式において、硫黄原子を酸素原子やイミノ 基あるいはホスフィンジイル基で置換した化合物も同公 報に開示されている。

【0008】この触媒は、非常に優れているが、その合 成方法は、例えば、同号公報第33ページの実施例1の a)及びb)に示されているように、a)の場合は原料 自体がRuCl₂ [P(C₈ H₁₁)₈]₂ (=CH-C。H。)のように複雑な化学構造をしており、これの 合成に手間がかかり、b)の場合は原料として二塩化ル テニウム (シス,シスーシクロペンタジエン)を使用し ており、これ自体は簡単な化学構造であるが、目的物を 合成するために、これと複雑な化学構造の1,8-ジア ザビシクロ [5.4.0] ウンデカー7ーエンとトリシ クロヘキシルフォスフィンをイソプロパノール中で80 *Cで1時間反応させ、次いで-20°Cで1時間冷却し、 更に1モル塩酸ジエチルエーテル溶液を添加し15分間 攪拌し、更に1-ヘキシンとフェニルビニルスルフィド を添加しており、高価な原料を多く使用し反応が数工程 に分かれて煩雑であり、コスト的に不利である。

 $[0009]RuCl_{2}[P(C_{6}H_{11})_{5}]_{2} (=$ CH-S-) のようなヘテロカルベン錯体の合成法とし ては、例えばChemistry Letters, 1 999, 369 Organometallics, 2 002, 21, 2153-2164にあるように既存の アルキリデン錯体に対してビニルスルフィドのようなビ ニルヘテロ化合物を反応させ、ビニル部位を交換すると とで合成するのが一般的とされてきた。しかしながらこ れらの合成法によって合成されたヘテロアルキリデン錯 体は、原料であるビニルヘテロ化合物、若しくは交換さ れたピニル化合物が反応系中に共存しており、これらが 残留することにより、合成した錯体によるメタセシス反 応が阻害されることは一般的なこととされている。

ロカルベン錯体の合成法は、系中からピニル化合物を徹 底的に取り除く必要がある。かかる問題を解決するため には、単離後に洗浄工程を何度も繰り返す必要がある が、洗浄工程が増えることや、その際発生する収率の低 下などは、工業的な面からも好ましいものとは言えな 45

[0011]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、上記 問題点に鑑み、ジシクロペンタジエンのような分子内に 歪みのあるオレフィンの開環メタセシス重合によるポリ オレフィンの製造や、閉環メタセシス反応によるエポチ ロン類の合成等に利用できる触媒として有用な有機金属 化合物を、比較的に簡単な化学構造であり入手が容易な 出発物質を用いて、効率よくしかも安価に合成する方法 を提供することにある。さらには、従来法では不純物と して同伴する恐れのあるビニルへテロ化合物、若しくは 交換されたビニル化合物が系中に共存する可能性は全く なく、反応溶液から活性の高い有機金属化合物を簡便に 単離することができる方法を提供することにある。

[0012] 20

> 【課題を解決するための手段】本発明者らは、従来の有 機金属化合物の合成方法のもつ問題点を解決すべく、鋭 意研究を重ねた結果、比較的に簡単な化学構造であり入 手が容易な遷移金属錯体を出発物質とし、これに簡単な 化学構造のカルコゲン炭化水素基含有ハロゲン化メタン と中性配位子とを一工程で反応させると、目的とする有 機金属化合物が効率よく、しかも高収率でかつ安価に合 成することができること、さらには、従来法では不純物 として同伴する恐れのあるビニルヘテロ化合物、若しく は交換されたビニル化合物が系中に共存する可能性は全 くなく、反応溶液から活性の高い有機金属化合物を簡便 に単離することが可能であることを見出し、本発明を完 成するに至った。

> 【0013】すなわち、本発明の第1の発明によれば、 ゼロ価の遷移金属錯体(A)からなる出発物質に、下記 の一般式(1)で示される化合物(B)と中性配位子 (C) とを一工程で反応させることを特徴とする有機金 属化合物の合成方法(以下、第1の製法という。)が提 供される。

[0014]

【化7】

$$R^{1}Y^{1}CR^{2}X^{1}_{2} \tag{1}$$

(式中、R1 は水素原子、炭素数1~20のアルキル 基、炭素数2~20のアルケニル基、又は炭素数6~2 0のアリール基を表し、これらはさらに炭素数1~5の アルキル基、カルボキシル基、炭素数1~5のアルコキ シ基、炭素数1~5のアルケニルオキシ基、炭素数6~ 10のアリールオキシ基、炭素数1~6のアルキルシリ 【0010】そのため、これらのビニル交換によるヘテ 50 ル基、炭素数 $6\sim10$ のアリールシリル基、炭素数 $1\sim$

7のアシル基、ヒドロキシル基、炭素数0~10のアミノ基、ハロゲン基、ニトロ基、アセチル基、又はアセトキシ基で置換されていてもよく、Y' はカルコゲン原子、或いは次の式(2):

[0015]

[化8]

$$\frac{-N-}{R^3} \tag{2}$$

で表される窒素含有基又は次の式(3):

[0016]

【化9】

で表されるリン含有基を表し、 X^1 はハロゲン原子を表す。ただし、上記式中、 R^2 及び R^3 は R^1 と同義であり、 R^1 、 R^2 あるいは R^3 はいずれかが互いに結合していてもよい。)

【0017】また、本発明の第2の発明によれば、高原子価の遷移金属錯体(A')からなる出発物質に、下記の一般式(4)で示される化合物(B')と中性配位子 20(C')とを還元条件下に一工程で反応させることを特徴とする有機金属化合物の合成方法(以下、「第2の製法」という。)が提供される。

[0018]

【化10】

$$R^4 Y^2 C R^5 X^2, \tag{4}$$

(式中、R⁴、R⁵、Y²及びX²は、それぞれ前述のR¹、R²、Y¹及びX¹と同義であり、R³、R⁴あるいはR⁵はいずれかが互いに結合していてもよい。) こ【0019】さらに、本発明の第3の発明によれば、第1の発明において、遷移金属錯体(A)が、アレーン配位子とオレフィン配位子をもつことを特徴とする有機金属化合物の合成方法が提供される。

【0020】さらに、本発明の第4の発明によれば、第 3の発明において、オレフィン配位子が、環状オレフィン配位子であることを特徴とする有機金属化合物の合成 方法が提供される。

【0021】さらに、本発明の第5の発明によれば、第 2の発明において、遷移金属錯体(A')が、アレーン 40 配位子をもつことを特徴とする有機金属化合物の合成方 法が提供される。

【0022】さらに、本発明の第6の発明によれば、第1又は第2の発明において、遷移金属錯体(A)又は(A')の中心金属が、VIA族、VIIA族、VII I族、又はIB族の遷移金属であることを特徴とする有機金属化合物の合成方法が提供される。

【0023】さらに、本発明の第7の発明によれば、第6の発明において、遷移金属錯体(A)又は(A')の中心金属が、ルテニウム又はオスミウムであることを特50

徴とする有機金属化合物の合成方法が提供される。

【0024】さらに、本発明の第8の発明によれば、第 1又は第2の発明において、式中のR²又はR⁵が、水 素基であることを特徴とする有機金属化合物の合成方法 が提供される。

【0025】さらに、本発明の第9の発明によれば、第1又は第2の発明において、式中のR¹、R³あるいはR⁴が、フェニル基、又は炭素数1~5のアルキル基、カルボキシル基、炭素数1~5のアルコキシ基、炭素数1~5のアルコキシ基、炭素数1~5のアルコキシ基、炭素数1~6のアルキルシリル基、炭素数6~10のアリールシリル基、炭素数1~6のアルキルシリル基、炭素数6~10のアリールシリル基、炭素数1~7のアシル基、ヒドロキシル基、炭素数10以下のアミノ基、ハロゲン基、ニトロ基、及びアセチル基からなる群から選ばれる少なくとも1個の置換基によって置換されたフェニル基であることを特徴とする有機金属化合物の合成方法が提供される。

【0026】さらに、本発明の第10の発明によれば、第1又は第2の発明において、式中のY¹又はY²が、酸素原子、硫黄原子、又はセレン原子であることを特徴とする有機金属化合物の合成方法が提供される。 【0027】さらに、本発明の第11発明によれば、第1又は第2の発明において、中性配位子(C)又は(C')が、3級ホスフィン又はイミダゾリウム-2-イリデン化合物であることを特徴とする有機金属化合物の合成方法が提供される。

【0028】さらに、本発明の第12の発明によれば、 第2の発明において、上記還元条件が、還元剤を用いる ととによって行われることを特徴とする有機金属化合物 の合成方法が提供される。

【0029】さらに、本発明の第13の発明によれば、 第12の発明において、上記還元剤が、典型元素又はそれを含む化合物であることを特徴とする有機金属化合物 の合成方法が提供される。

【0030】さらに、本発明の第14の発明によれば、第13の発明において、上記還元剤が、亜鉛であることを特徴とする有機金属化合物の合成方法が提供される。 【0031】さらに、本発明の第15の発明によれば、第13の発明において、上記還元剤が、ナトリウム化合物であることを特徴とする有機金属化合物の合成方法が

【0032】さらに、本発明の第16の発明によれば、第2の発明において、さらに、アルコールを還元助剤として共存させることを特徴とする有機金属化合物の合成方法が提供される。

提供される。

【0033】さらに、本発明の第17の発明によれば、第2の発明において、さらに、オレフィン化合物を還元 助剤として共存させることを特徴とする有機金属化合物 の合成方法が提供される。

) 【0034】さらに、本発明の第18の発明によれば、

第17の発明において、オレフィン化合物が、環状オレ フィンであることを特徴とする有機金属化合物の合成方 法が提供される。

【0035】さらに、本発明の第19の発明によれば、 第1の発明において、有機金属化合物が、下記の一般式 (5) で表される化合物であることを特徴とする有機金 属化合物の合成方法が提供される。

[0036]

【化11】

(式中、Mは遷移金属元素を表し、R¹、R²、Y¹及 びX'は、それぞれ前述と同義である。また、L'、L 1 はそれぞれ同一または異なって中性電子与体を表 す。)

【0037】さらに、本発明の第20の発明によれば、 第2の発明において、有機金属化合物が、下記の一般式 20 (6) で表される化合物であることを特徴とする有機金 属化合物の合成方法が提供される。

[0038]

【化12】

(式中、Mは遷移金属元素を表し、R⁴、R⁵、Y²及 30 びX² は、それぞれ前述と同義である。また、L²、L 2 はそれぞれ同一または異なって中性電子与体を表

【0039】さらに、本発明の第21の発明によれば、 第19又は第20の発明において、式中のMが、ルテニ ウム又はオスミウムであることを特徴とする有機金属化 合物の合成方法が提供される。

【0040】さらに、本発明の第22の発明によれば、 第19又は第20の発明において、式中のR2又はR5 が、水素基であることを特徴とする有機金属化合物の合 40 成方法が提供される。

【0041】さらに、本発明の第23の発明によれば、 第19又は第20の発明において、式中のR1、R3あ るいはR⁴が、フェニル基、又は炭素数1~5のアルキ ル基、カルボキシル基、炭素数1~5のアルコキシ基、 炭素数1~5のアルケニルオキシ基、炭素数6~10の アリールオキシ基、炭素数1~6のアルキルシリル基、 炭素数6~10のアリールシリル基、炭素数1~7のア シル基、ヒドロキシル基、炭素数10以下のアミノ基、 ハロゲン基、ニトロ基、及びアセチル基からなる群から 50 応性の両面から望ましい。その際、アレーン配位子とし

選ばれる少なくとも1個の置換基によって置換されたフ ェニル基であることを特徴とする有機金属化合物の合成 方法が提供される。

【0042】さらに、本発明の第24の発明によれば、 第19又は第20の発明において、式中のY'又はY' が、酸素原子、硫黄原子、又はセレン原子であることを 特徴とする有機金属化合物の合成方法が提供される。

【0043】さらに、本発明の第25の発明によれば、 第1の発明において、有機金属化合物が、ジクロロ[ビ 10 ストリシクロヘキシルホスフィノ]フェニルチオメチノ ルテニウムであることを特徴とする有機金属化合物の合 成方法が提供される。

【0044】さらに、本発明の第26の発明によれば、 第1の発明において、ゼロ価の遷移金属錯体(A)が、 $(n^8 - p - シメン) (n^4 - 1, 5 - シクロオクタジ$ エン) ルテニウム (0) であることを特徴とする有機金 属化合物の合成方法が提供される。

【0045】さらに、本発明の第27の発明によれば、 第1の発明において、有機金属化合物が、ビニルヘテロ 化合物又はビニル化合物の不純物を含まないことを特徴 とする有機金属化合物の合成方法が提供される。 [0046]

【発明の実施の形態】以下、本発明の有機金属化合物の 合成方法について、各項目毎に詳細に説明する。

【0047】1. 遷移金属錯体(A)、(A') 本発明の第1及び第2の製法において用いられる遷移金 属錯体(A)と(A')とは、本発明の目的生成物であ る有機金属化合物の原料の一つであり、それぞれ有機金 属化合物中の金属錯体をもたらす役割を果たす。

【0048】第1の製法では、遷移金属錯体(A)とし て、その原子価がゼロ価のものが用いられるが、一方、 第2の製法では、遷移金属錯体(A')として、原子価 が多価のものが用いられる。そのため、原子価がゼロ価 の(A)を用いる第1の製法では、還元剤を加えなくと も目的物が得られるが、多価の(A')を用いる第2の 製法では、還元剤を加えた還元条件下で反応させない と、目的物が収率よく得ることができない。

【0049】遷移金属錯体(A)、(A')の中心金属 としては、遷移金属錯体を形成するものであれば、特に 限定されないが、VIA族、VIIA族、VIII族、 又はIB族の遷移金属であることが好ましい。これらの 中でも、反応性、有用性等の面から、特にルテニウム又 はオスミウムであることが望ましい。

【0050】遷移金属錯体(A)、(A')に用いられ る配位子としては、遷移金属錯体を形成するものであれ ば、特に限定されない。

【0051】こうした配位子の中でも、ゼロ価錯体の遷 移金属錯体(A)の場合は、アレーン配位子とオレフィ ン配位子とをあわせ使用することが、錯体の安定性、反 ては、ベンゼン、トルエン、クメン、シメン、ヘキサメ チルベンゼン、安息香酸エステル等のベンゼン誘導体、 ナフタレン等が望ましい。

11

【0052】また、オレフィン配位子としては、エチレ ン等のモノオレフィン、ブタジエン、シクロヘキサジエ ン等のジェン、シクロオクタトリエン等のトリエンが挙 げられる。モノオレフィンの場合は、飽和電子数の関係 から二分子配位することが望ましい。

【0053】さらに、錯体の安定性と反応性の両面か ら、より望ましくは環状オレフィンが挙げられる。具体 10 的には、1,3-シクロヘキサジエン、1,4-シクロ ヘキサジェン、1,3-シクロオクタジエン、1,5-シクロオクタジェン等の環状ジェンや、αーテルピネン や、或いはこれら環状オレフィンの置換体や、1,3, 5-シクロオクタトリエン、1,3,5-シクロヘブタ トリエン等の環状トリエンなどが挙げられる。これらの 中でも、錯体の安定性の面から環状ジェンがより好まし

【0054】一方、多価錯体の遷移金属錯体(A')の 場合は、アレーン配位子を使用することが錯体の安定 性、反応性の両面から望ましい。その際、アレーン配位 子としては、ベンゼン、トルエン、クメン、シメン、ヘ キサメチルベンゼン、安息香酸エステル等のベンゼン誘 導体、ナフタレン等が好ましい。

【0055】原子価がゼロ価のもの(A)としては、例 えば、下記のものが挙げられる。但し、()内の数字は 価数を示し、[]内は化学式を示す。

1. ドデカカルボニル三ルテニウム(0)、[Ru $_{3}$ (CO) $_{12}$

2. トリカルボニル (シクロオクタテトラエン) ルテニ ウム (0)、 [Ru (CO)。 (η⁸ -1, 3, 5 - C a H (a)]

3. トリカルボニル (1, 5-シクロオクタジエン)ル $[H_{12}]$

(n⁴-1,5-シクロオクタジエン)ルテニウム

(0), $[Ru(\eta^{8}-1, 3, 5-C_{8}H_{10})(\eta$ $^{4}-1.5-C_{8}H_{12}$)

5. $(\eta^6 - べンゼン) (\eta^4 - 1, 3 - シクロヘキサ 40$ ジェン) ルテニウム (0)、[Ru (η⁶ - C₆ H₆) $(\eta^4 - 1, 3 - C_6 H_8)$

[0056] 6. (n⁸ -ベンゼン) (n⁴ -1, 5シ クロオクタジエン) ルテニウム (O) [Ru(η °-C $_{0}$ H $_{0}$) (η^{4} -1, 5-C $_{0}$ H $_{1}$ $_{2}$)]

7. $(\eta^6 - シメン) (\eta^4 - 1, 5 - シクロオクタジ$ エン) ルテニウム (0) [Ru {η⁶ - CH (CH₃)

 $_{2}$ C₆ H₄ CH₃) (η^{4} -1, 5-C₈ H₁₂)] 8. $(n^6 - t 7 9 \nu) (n^4 - 1, 5 - \nu 7 \mu 7)$ タジエン) ルテニウム (O) [Ru(n o −Cι o H

 $(\eta^4 - 1, 5 - C_8 H_{12})$ 9. $(\eta^6 - \nu \nu)$ $(\eta^4 - \alpha - \nu \nu \nu)$ $\nu = 1$ ウム (0)、[Ru (η⁶ -CH (CH₃)₂ C₆ H₄ CH_3) $(\eta^4 - \alpha - Terpinene)$ 10. (n°-シメン) ビス (エチレン) ルテニウム (0), $[Ru \{\eta^{6} - CH (CH_{3})_{2} C_{8} H_{4} CH$ $_{3}$ (C₂ H₄)₂]

 $[0057]11. (n^6 - \nu \nu) (n^4 - 1.3 -$ シクロヘキサジエン) ルテニウム (0)、 [Ru {η® $-CH(CH_3)_2 C_6 H_4 CH_3) (\eta^4 -1, 3-$ C. H.)

12. (n⁶ - 安息香酸エチル) (n⁴ - 1, 5 - シク ロオクタジエン)ルテニウム(O)、[Ru {n°-C $_{6}$ H₅ COOEt; (η^{4} -1, 5-C₈ H₁₂)] 13. (n⁶ - ヘキサメチルベンゼン) (n⁴ - 1, 5 -シクロオクタジエン) ルテニウム (Ο)、 [Ru {η 6 -C₆ Me₆) (η^{4} -1, 5-C₈ H₁₂)] 14. ビス (η⁶ - ヘキサメチルベンゼン) ルテニウム (0), $[Ru \{\eta^6 - C_6 (CH_3)_6\}_2]$

15. ドデカカルボニル三オスミウム(0)、[Os』 $(CO)_{12}$ 【0058】16. カーデカカルボニルジヒドリド三オ

スミウム(0)、[OssH2(CO)10] 【0059】17.ウンデカカルボニル(アセトニトリ ル) 三オスミウム (0)、 [Oss (CO) 11 (CH 3 CN)]

18. $(\eta^6 - ベンゼン) (\eta^4 - 1, 3 - シクロヘキ$ サジエン) オスミウム (0)、 [Os (η °-C $_{6}$ H₆) (η^{4} -1, 3-C₈ H₈)]

19. (n⁶ -ベンゼン) (n⁴ -1, 5 -シクロオク タジエン) オスミウム(0)、[Os(n°-C $_{6}$ H_{6}) (η^{4} -1, 5-C₈ H_{12})]

20. (η⁶ -シメン) (η⁴ -1, 5-シクロオクタ ジエン) オスミウム (0)、 [Os {η °-CH (CH $_{3}$) $_{2}$ C $_{6}$ H $_{4}$ CH $_{3}$ } (η^{4} - 1, 5 - C 8 H₁₂)]

クタジエン) オスミウム(0)、[Os(n °-C₁。 H_{10}) $(\eta^4 - 1, 5 - C_8 H_{12})$

[0060]22. $(\eta^6 - \nu \nu)$ $(\eta^4 - \alpha - \nu)$ ピネン) オスミウム (0)、 $[Os(<math>\eta^{6}-C_{6}H_{6})]$ $(\eta^4 - \alpha - \text{Terpinene})$

 23. (η⁸ -シメン) ビス (エチレン) オスミウム (0) $\langle Os \{ \eta^{e} - CH (CH_{3}) \} \rangle C_{e} H_{4} CH$ 3 (C₂ H₄)₂]

24. (η⁶ -安息香酸エチル) (η⁴ - 1, 5 - シク ロオクタジエン) オスミウム (0)、 [Os (η 6 - C $_{6}$ H₅ COOEt} (η^{4} -1, 5-C₈ H₁₂)] 25. $(n^6 - n^4 + 1) + (n^4 - 1) = 5$ 50 -シクロオクタジエン) オスミウム(0)、[Os (n

13 6 -C₈ Me₈ } (η^{4} -1.5-C₈ H₁₂)] 【0061】上記原子価がゼロ価のもの(A)のうち、 錯体の安定性や製造コストの面から好ましいのは、(n $^{\circ}$ - 1, 3, 5 - $^{\circ}$ - $^{\circ}$ - $^{\circ}$ - $^{\circ}$ - $^{\circ}$ - $^{\circ}$ - $^{\circ}$ 1,5-シクロオクタジエン)ルテニウム(0)、(n 『 -ベンゼン) (η⁴ -シクロヘキサジエン) ルテニウ $\Delta(0)$ 、 $(\eta^6 - ベンゼン)$ $(\eta^4 - 1, 5 - シクロ$ オクタジエン) ルテニウム(0)、(nºーシメン) (n⁴-1, 5-シクロオクタジエン) ルテニウム オクタジエン) ルテニウム(0) などであり、より好ま しいのは (ヵ゚ーベンゼン) (ヵ゚ーシクロヘキサジエ ン) ルテニウム (0) 、 $(n^6 - \nu \nu)$ ($n^4 - 1$ 、 5-シクロオクタジエン) ルテニウム(0)である。 【0062】一方、原子価が多価のもの(A')として は、例えば、下記のものが挙げられる。但し、()内の 数字は価数を示し、[]内は化学式を示す。 1. ジーμークロロビス (クロロトリカルボニルルテニ ウム) ([])、[RuCl₂ (CO)₃]₂ 2. ピス (n^5 -シクロペンタジエニル) ルテニウム (II), $[Ru(\eta^5-C_5H_5)_2]$ 3. ピス (ペンタメチルシクロペンタジエニル) ルテニ ウム([[)、[Ru $\{\eta^5-C_5(CH_8)_5\}_2$] 4. (シクロペンタジエニル) (ペンタメチルシクロペ ンタジエニル) ルテニウム (II)、[Ru(n⁵-C $_{5}$ H₅) { η^{5} -C₅ (CH₃)₅ } 5. テトラカルポニルビス (カーシクロペンタジエニ ル) 二ルテニウム (I)、[Ru2 (CO)4 (n5- $C_5 H_5)_2$ 【0063】6. テトラカルボニルビス(カーペンタメ 30 チルシクロペンタジエニル) ニルテニウム (I)、[R u_2 (CO) 4 { η^5 -C₅ (CH₃)₅}₂] 7. ジクロロ (ペンタメチルシクロペンタジエニル) ル テニウム (III)、[RuCl₂ {η⁵ -C₅ (CH 3) 5 } 2] 8. クロロジカルボニル (n 5 ーシクロペンタジエニ ル) ルテニウム (II)、 [RuCl $\{n^5 - C\}$ 5 H₅ } (CO)₂] 9. ヒドリド $(\eta^5 - \nu)$ クロベンタジエニル) $(\eta^5 - \nu)$ シクロオクタジエン) ルテニウム (II)、[RuH $(\eta^{5} - C_{5} H_{5}) (\eta^{8} - C_{8} H_{12})$ 10. クロロ (η^5 -シクロペンタジエニル) (η^8 -シクロオクタジエン)ルテニウム(II)、[RuCI $(\eta^8 - C_5 H_5) (\eta^8 - C_8 H_{12})$ 【0064】11. プロモ(n5 ーシクロペンタジエニ ル) (η⁸ -シクロオクタジエン) ルテニウム ([I), [RuBr $(\eta^5 - C_5 H_5)$ $(\eta^8 - C_8 H$, ,)] 12. クロロジカルボニル (n 5 - ペンタメチルシクロ ペンタジエニル) ルテニウム (ΙΙ)、[RuCl(C 50 29. テトラクロロビス(nº-シメン) ニオスミウム

O) $_{2}$ { η^{5} - C₅ (CH₃) $_{5}$ } 13. ヨードジカルボニル (カ5 -ペンタメチルシクロ ペンタジエニル) ルテニウム(II)、[RuI(C O) $_{2}$ { η^{5} -C₅ (CH₃) $_{5}$ } 14. クロロ (n 5 - ペンタメチルシクロペンタジエニ ル) (n⁴ -1, 5 -シクロオクタジエン) ルテニウム (II), $[RuC1 \{ n^6 - C_5 (CH_5)_5 \} (n)$ 4 - 1, 5 - C_a H_{1 2})] 15. トリクロロ (η5 -ペンタメチルシクロペンタジ エニル) ルテニウム (IV)、 [RuCls $\{\eta^5 - C\}$ 5 (CH₃)₅}₅]₂ ペンタメチルシクロペンタジエニル)ルテニウム(I V) $[RuCl_2 (\eta^3 - C_5 H_5) (\eta^5 - C$ 5 (CH₃)₅}₅] 17. テトラクロロビス (カ ーベンゼン) 二ルテニウ ム(II)、[RuCl₂ (η⁶ -C₆ H₆)]₂ 18. テトラクロロビス (カ ーヘキサメチルベンゼ ン) ニルテニウム (II) [RuCl₂ {n⁶-C 6 (CH₃)₆ }]₂ 19. ビス (ヵ³ーアリル) (ヵ⁴ーノルボルナジエ ン) 二ルテニウム(II) [Ru $(\eta^3 - C_s H_s) (\eta^4 - C_7 H_s)$] 20. テトラクロロビス (カ゚ーシメン) 二ルテニウム (II) $[RuCl_{2} (\eta^{6} - CH (CH_{3})_{2} C_{6} H_{4} C$ H_3)] 2 【0066】21. テトラクロロビス(n°-安息香酸 エチル) ニルテニウム(【 【) $[RuCl₂ { <math>\eta^6 - C_6 H_5 COOEt \}]_2$ 22. ジクロロ(n - 1, 5 - シクロペンタジエン) ルテニウム $[RuCl_2 (\eta^4 - 1, 5 - C_8 H_{12})]_2$ 23. トリクロロルテニウム三水和物 $[RuCl_3 \cdot 3H_2 O]$ 24. ビス (η⁵ -シクロペンタジエニル) オスミウム (II), $[Os(\eta^5 - C_5 H_5)_2]$ 25. ビス (η 5 - ペンタメチルシクロペンタジエニ ル)オスミウム(\bar{I} \bar{I})、 $[Os \{\eta^5 - C_6\}]$ 40 H₃)₅ }₂] 【0067】26. (n⁵ -アセチルシクロペンタジエ ニル) (η⁶ -シクロペンタジエニル) オスミウム (I I), $[Os(\eta^5 - C_6 H_6) (\eta^5 - C_6 H_4 CO$ CH,)] 27. テトラクロロビス (n° -ベンゼン) 二オスミウ $\Delta(II)$, $[OsCl_2(\eta^6-C_6H_6)]_2$ 28. テトラクロロビス (n ª - ヘキサメチルベンゼ ン) ニオスミウム(I I)、 [OsCl₂ (nº -Ce $(CH_3)_6)_2$

(II), $[OsCl_2 (\eta^e - CH (CH_s)_2 C_e H_4 CH_3)]_2$

15

30. テトラクロロビス (η ^θ -安息香酸エチル) 二オスミウム (ΙΙ)、 [OsCl₂ (η ^θ - C_θ H₅ CO OEt)]₂

【0068】2. 化合物(B)、(B')

本発明の第1及び第2の製法において用いられる化合物(B)と(B')とは、本発明の目的生成物である有機金属化合物の原料の一つであり、有機金属化合物中の金属に直接結合するハロゲン基等のアニオン性配位子と、有機金属化合物中のカルベン(電荷のない二価の炭素原子)に直接結合するフェニルチオ基、フェニルエーテル基等の電子供与性基とをもたらす役割を果たす。

【0069】第1の製法では、化合物(B)として、下記の一般式(1)で示される化合物が用いられる。

[0070]

【化13】

$$R^{1}Y^{1}CR^{2}X^{1}, \qquad (1)$$

【0071】とこで、式中、R¹ は水素原子、炭素数1~20のアルキル基、炭素数2~20のアルケニル基、又は炭素数6~20のアリール基を表し、これらはさらに炭素数1~5のアルキル基、炭素数1~5のアルカニルオキシ基、炭素数6~10のアリールオキシ基、炭素数1~6のアルキルシリル基、炭素数6~10のアリールシリル基、炭素数1~7のアシル基、ヒドロキシル基、炭素数0~10のアミノ基、ハロゲン基、ニトロ基、アセチル基、又はアセトキシ基で置換されていてもよく、Y¹ はカルコゲン原子、或いは次の式(2):

[0072]

【化14】

で表される窒素含有基又は次の式(3):

[0073]

【化15】

で表されるリン含有基を表し、 X^1 はハロゲン原子を表 40 す。ただし、上記式中、 R^2 及び R^3 は R^1 と同義であり、 R^1 、 R^2 あるいは R^3 はいずれかが互いに結合していてもよい。

[0074]また、第2の製法では、化合物(B')として、下記の一般式(4)で示される化合物が用いられる。

[0075]

【化16】

$$R^4Y^2CR^5X^2$$
 (4)

なお、式中、 R^4 、 R^5 、 Y^2 、Qび X^2 は、それぞれ前述の R^1 、 R^2 、 Y^1 Q0 X^1 と同義であり、 R^3 、 R^4 あるいは R^5 はいずれかが互いに結合していてもよい。

【0076】本発明の化合物(B)、(B')は、上記一般式(1)又は一般式(4)で該当するものであれば、特に限定されないが、式中のR²又はR⁵が水素基であるである化合物が好ましく、さらには、式中のR¹、R³あるいはR⁴がフェニル基、又は炭素数1~105のアルキル基、カルボキシル基、炭素数1~5のアルコキシ基、炭素数1~5のアルケニルオキシ基、炭素数1~5のアルシリル基、炭素数1~6のアリールシリル基、炭素数1~6のアリールシリル基、炭素数1~7のアシル基、ヒドロキシル基、炭素数10以下のアミノ基、ハロゲン基、ニトロ基、及びアセチル基からなる群から選ばれる少なくとも1個の置換基によって置換されたフェニル基であって、かつY¹又はY²が酸素原子、硫黄原子、又はセレン原子である化合物が反応性、有用性等の面から特に好ましい。

【0077】本発明において使用する化合物(B)、

(B')の具体例としては、例えば、下記のものが挙げられる。但し、[]内は化学式を示す。

1. ジクロロメチルフェニルスルフィド、 [Ph-S-CHC12]

2. ジクロロメチルフェニルセレニド、 $[Ph-Se-CHCl_2]$

3. ジクロロメチルフェニルホスフィン、 [Ph−PH −CHC12]

4. ジクロロメチルフェニルアミン、 [Ph-NH-C 30 HCl₂]

[0078]5, $(7x=\mu)$ 0078, $(7x=\mu)$ 0

6. ジクロロメチルpートリルスルフィド、[p-tolyl-S-CHCl2]

7. ジクロロメチルーpートリルセレニド、[p-tolylen]1y1 $-Se-CHC1<math>_2$]

8. ジクロロメチルーpートリルホスフィン、[p-t oly $1-PH-CHCl_2$]

【0079】9、ジクロロメチルーpートリルアミン、

[p-tolyl-NH-CHCl₂]

10. ジクロロメチルークロロフェニルスルフィド、

[p-C1-Ph-S-CHC12]

11. ジクロロメチルーpークロロフェニルセレニド、

[p-C1-Ph-Se-CHC1₂]

12. ジクロロメチルーp-クロロフェニルホスフィ

ン、[p-C1-Ph-PH-CHCl2]

【0080】13. ジクロロメチル-p-クロロフェニルアミン、[p-C1-Ph-NH-CHC12]

14. ジクロロメチルーpーメトキシフェニルスルフィ

50 F, [p-MeO-Ph-S-CHCl₂]

16

15. ジクロロメチル-p-メトキシフェニルセレニ F. [p-MeO-Ph-Se-CHCl₂]

17

16. ジクロロメチルーpーメトキシフェニルホスフィ ン、[p-MeO-Ph-PH-CHCl2]

17. ジクロロメチル-p-メトキシフェニルアミン、 [p-MeO-Ph-NH-CHCl₂]

18. ジクロロメチルベンジルセレニド、[Benzy $1 - Se - CHCl_2$

【0081】19. ジクロロメチルイソプロピルスルフ

20. ジクロロメチルイソプロピルセレニド、[iPr $-Se-CHCl_2$

21. ジクロロメチルイソプロピルホスフィン、[iP r-PH-CHCl₂]

22. ジクロロメチルイソプロピルアミン、[iPr-NH-CHC12]

【0082】23. N-ジクロロメチルカルパゾール [0083]

[(117]

29. N-ジクロロメチルピロリジノン [0084] 【化18】

30. N-ジクロロメチルフタルイミド [0085] 【化19】

31. N-ジクロロメチルピロリジン [0086] 【化20】

【0087】3. 中性配位子(C)、(C')

本発明の第1及び第2の製法において用いられる中性配 位子(C)と(C')とは、中性電子供与体のことであ り、本発明の目的生成物である有機金属化合物の原料の 一つであり、有機金属化合物中の金属に直接配位する中 性配位子をもたらす役割を果たす。

【0088】中性配位子(C)、(C')としては、中 50 20. プロピレンビス(ジフェニルホスフィン)、[P

性電子供与体であれば何を用いてもよいが、好ましくは 三級ホスフィン又はイミダゾリウム-2-イリデン化合 物である。三級ホスフィンとしては、式:PR®R'R * で表されるホスフィンが挙げられる。

【0089】 ここで、R°、R′及びR°は、それぞれ 独立してC₁~C₂。のアルキル基、またはC₆~₂。 のアリール基を表し、好ましくはメチル基、エチル基、 イソプロピル基、t-ブチル基、シクロヘキシル基、フ ェニル基、または置換フェニル基の中から選ばれ、重複 10 して選ぶことも可能である。

【0090】また、三級ホスフィンとしてビスホスフィ ンのような二座配位型のホスフィンを用いることも可能 である。

【0091】本発明において用いる三級ホスフィンの具 体例としては、例えば、以下のものが挙げられる。但 し、[]内は化学式を示す。

1. トリシクロペンチルホスフィン、 [P(Cs Hs) **3**]

2. トリシクロヘキシルホスフィン、 [P(C

20 . H.;),]

3. トリシクロオクチルホスフィン、[P(C a H₁₅)₃]

4. トリエチルホスフィン、[P(C2 Hs)s]

5. トリメチルホスフィン、[P(CH_s)_s]

【0092】6. トリイソプロピルホスフィン、[P {CH(CH₃)₂}₃]

7. トリプロビルホスフィン、[P(CH2CH2CH a) a]

8. トリプチルホスフィン、[P(CH2CH2CH2

30 CH₃)₃]

9. ジメチルエチルホスフィン、 [P(CH_s)₂C₂

10. メチルジエチルホスフィン、[PCH] (C2 H 5) 2]

【0093】11. トリフェネチルホスフィン、〔P $(CH_2 CH_2 Ph)_3$

12. トリプトキシエチルホスフィン、 [P(CH2C H₂ OBu)₃]

13. トリシアノエチルホスフィン、 [P(CH2CH 40 2 C N) 3]

14. メチルジフェニルホスフィン、 [PMePh₂]

15. トリフェニルホスフィン、[PPh]]

【0094】16. ジメチルフェニルホスフィン、[P Me₂ Ph]

17. ジエチルフェニルホスフィン、 [PEt2 Ph]

18. エチレンピス (ジフェニルホスフィン)、[Ph 2 PCH₂ CH₂ PPh₂]

19. メチレンピス (ジフェニルホスフィン)、[Ph 2 PCH2 PPh2]

h₂ PCH₂ CH₂ CH₂ PPh₂] [0095] 21. エチレンピス (ジシクロペンチルホスフィン)、[(C₅ H₆)₂ PCH₂ CH₂ P(C₅ H₆)₂]

19

22. メチレンピス (ジシクロペンチルホスフィン)、[(C₅ H₈)₂ PCH₂ P(C₅ H₈)₂]
23. プロピレンピス (ジシクロペンチルホスフィン)、[(C₅ H₈)₂ PCH₂ CH₂ CH₂ P(C₅ H₈)₂]

24. エチレンピス (ジシクロヘキシルホスフィン)、 [(C₆ H_{1 I})₂ PCH₂ CH₂ P(C₆ H_{1 I})₂]

25. メチレンピス (ジシクロヘキシルホスフィン)、[(C₆ H_{1 1})₂ PCH₂ P(C₆ H_{1 1})₂]
26. プロピレンピス (ジシクロヘキシルホスフィン)、[(C₆ H_{1 1})₂ PCH₂ CH₂ CH₂ P(C₆ H_{1 1})₂]

【0096】また、イミダゾリウム-2-イリデン化合物としては、イミダゾリン-2-イリデン誘導体、4、5-ジヒドロイミダゾリン-2-イリデン誘導体などが 20好ましく、具体的には、N、N'ージメシチルイミダゾリン-2-イリデン配位子やN、N'ージメシチル4、5-ジヒドロイミダゾリン-2-イリデン配位子が挙げられる。

【0097】4. 有機金属化合物とその製法 本発明の目的生成物である有機金属化合物は、ゼロ価の 遷移金属錯体(A)からなる出発物質に前述の一般式

(1)で示される化合物(B)と中性配位子(C)とを 一工程で反応させる第1の製法、または高原子価の遷移 金属錯体(A')からなる出発物質に前述の一般式

(4)で示される化合物(B')と中性配位子(C')とを還元条件下に一工程で反応させる第2の製法によって製造される。

[0098] そのため、上記有機金属化合物としては、第1の製法または第2の製法で得られるものであれば、特に限定されるものではないが、下記の一般式(5)又は(6)で表される化合物が好ましい。

[0099]

[{£21]

[0100] [化22]

$$\begin{array}{c|c}
X^2 & R^5 \\
X^2 & R^5
\end{array}$$
(6)

【0101】ことで、式中、Mは遷移金属元素を表し、 R¹、R²、R⁴、R⁵、Y¹、Y²、X¹及びX 2 は、それぞれ前述と同義である。また、 L^1 、 L^2 は それぞれ同一または異なって中性電子供与体を表す。 【0102】とれらの有機金属化合物の中でも、反応 性、有用性等の面から、特に式中のMがルテニウム又は オスミウムで、R2 又はR5 が水素基で、R1 又はR4 がフェニル基、あるいは炭素数1~5のアルキル基、カ ルボキシル基、炭素数1~5のアルコキシ基、炭素数1 ~5のアルケニルオキシ基、炭素数6~10のアリール オキシ基、炭素数1~6のアルキルシリル基、炭素数6 ~10のアリールシリル基、炭素数1~7のアシル基、 ヒドロキシル基、炭素数10以下のアミノ基、ハロゲン 基、ニトロ基、及びアセチル基からなる群から選ばれる 少なくとも1個の置換基によって置換されたフェニル基 で、Y¹又はY²が酸素原子、硫黄原子又はセレン原子 である有機金属化合物が最適である。

 ${0103}$ さらに、生成物の安定性、有用性、コストの面から、Mがルテニウム、 R^2 又は R^5 が水素基、 X^1 又は X^2 が塩素、 Y^1 又は Y^2 が硫黄又はセレン、 R^1 又は R^4 がフェニル基または上記の置換フェニル基であるものが特に好ましい。

【0104】なお、Y¹又はY²が硫黄、セレン、窒素等のヘテロ元素である場合は、それらの元素によるπ供30与性から、得られる有機金属化合物は熱安定性に優れたものとなり、その結果高温での反応が可能となるため、高収率で目的物を得ることができるという利点がある。

【0105】本発明の製法の特徴の一つとして、一般式 (1)で示される化合物(B)や一般式(4)で示され る化合物(B))を反応試業として用いるが、該化合物 は熱や光に対して安定な化合物であるため、様々な合成 条件下で反応を行うことが可能である。

【0107】上記溶媒としては、特に限定されないが、 溶解度の点からトルエン、ベンゼン、塩化メチレン、クロロホルム、メタノール、エタノール、イソプロビルアルコール、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、アセトニトリル等が望ましく、特に第2の製法では、メタ フール、エタノール、イソプロビルアルコールが望まし

63.

【0108】なお、前述したように、第1の製法の場合は、上記した原料を加えるだけで反応は進行するため還元剤を加える必要はないが、第2の製法の場合は、上記した原料を加えるだけでは反応は十分に進行しないので、還元剤を加えた還元条件下で行わなければならない。

【0109】上記還元剤としては、多原子価遷移金属錯体を還元するものであれば、何でも良いが、好ましくは典型元素又は典型元素を含む化合物が望ましい。具体的 10 には、亜鉛、炭酸ナトリウムで代表されるナトリウム塩、金属ナトリウム、ナトリウムアマルガムなどのナトリウム化合物などが最適である。特に反応系における副生物やブロセスの簡便性から、炭酸ナトリウムに代表されるナトリウム塩が好ましい。

【0110】なお、前述したように、第2の製法では、 溶媒としてアルコール系溶媒を用いることが好ましい が、アルコール系溶媒以外の溶媒を用いる場合は、還元 助剤としてアルコールを反応系中に共存させる必要がある。

【0111】第2の製法においては、還元助剤として配位性の化合物を添加することも生成物を高収率に得るために有効である。これらは、系中で発生するゼロ価錯体を安定化させることで反応を促進する効果があると考えられる。具体的には、ホスフィン誘導体、オレフィン誘導体、ニトリル誘導体、ケトン誘導体、エーテル誘導体、チオエーテル誘導体、アミン誘導体などが挙げられるが、中でもオレフィン誘導体が好ましい。

【0112】また、第2の製法においては、まず溶媒に 原料となる遷移金属錯体(A')と還元剤、および還元 30 された遷移金属を安定化させる安定化剤を加え、得られ た溶液をエパポレーションにて溶媒を除去した後、新た に溶媒を加え、一般式(4)で表される化合物(B') と中性配位子(C')とを反応させることでより効率的 に目的とする有機金属化合物を得ることができる。

【0113】その際、最初に用いる溶媒としては、メタノール、エタノール等のアルコール系溶媒が望ましく、 二番目に用いる溶媒としては、ベンゼン、トルエン、T HF、塩化メチレン、クロロホルムなどが望ましい。

【0114】また、用いられる安定化剤としては、中性 40 配位子が望ましく、より好ましくはホスフィン誘導体、オレフィン誘導体、ニトリル誘導体、ケトン誘導体、エーテル誘導体、チオエーテル誘導体、アミン誘導体などが挙げられる。

【0115】本発明の代表的な化学反応式を、式(7) ~(17)として以下に示す。

[0116]

【化23】

$$Ru(\eta^{\frac{6}{2}}C_{g}H_{g})(\eta^{4}1, 3 C_{g}H_{g}) + \sum_{p \in C_{g}H_{g}} -s - CHCI_{2}$$

$$+ 2p(C_{g}H_{g})_{3} - CI + \sum_{p \in C_{g}H_{g}} -cC + CI_{g}$$

$$CI + 2p(C_{g}H_{g})_{3} - CI + CI_{g}$$

[0 1 1 7] [12 2 4] Ru $\left(\eta^{4} 1, 3, 5 C_{8}H_{10}\right) \left(\eta^{4} 1, 5 C_{8}H_{12}\right) +$ $-S-CHCI_{2}^{+}2P\left(C_{5}H_{9}\right)_{3} CI$ -CI -

[0 1 1 8]

[1L2 5] $Rur\{\eta^{\frac{6}{12}}C_{6}(CH_{3})_{6}\}_{2} + CI - Se-CHCI_{2}$ $+ 2P\{C_{5}H_{6}\}_{3} - CI - H_{6}CI - Se-CHCI_{2}$ $P(C_{6}H_{6})_{3} - CI - H_{6}CI - CI$

[0119] [1E26] $0s_3(CO)_{11}(CH_3CN) + Ph-NH-CHCI_2$ $+2P\{C_6H_{11}\}_3$ CI CI

[0120] [1 ± 27] $0s_3H_2(CO)_{10}^+ Ph-PH-CHCI_2^+ 2P(CH_3)_3$ CI 0s=C PH PH (11)

[0 1 2 1]
[(1 2 8] $Ru(n^{5}-C_{5}H_{9})[n^{5}-C_{8}(CH_{9})_{5}] + -S-CHCl_{2}$ $+2P(C_{5}H_{9})_{3} - Cl - Ru = C - S - CHCl_{2}$

[0122] [(29] -Se-CHCI,

(13)

* [0125]

【実施例】次に、実施例に基づいて本発明を具体的に説 明するが、本発明はこれらの実施例のみに限定されるも のではなく、本発明の技術思想を利用する実施態様は全 て本発明の範囲に含まれるものである。

24

【0126】実施例1~5

ゼロ価の遷移金属錯体であるRu(n°-ベンゼン) に対して、トリシクロヘキシルホスフィン0.012モ 10 ルおよび式: R'Y'CHCl2の化合物0.006モ ルを加え、ベンゼン20gとともに100mlのフラス コ中で窒素気流下、50℃で3時間反応させた。反応終 了後、エバポレーションにて溶媒を除去し得られた固体 を回収、洗浄して有機金属化合物を単離した。結果を表 1に示す。なお、表1中、R'及びY'は、上記式: R 'Y'CHCl2中のR'及びY'を表し、例えば、実 施例1ではR'としてフェニル基、Y'として硫黄原子 を用いたことを表し、すなわち、C。H。-S-CHC 12 を用いて、式(a)の化学構造の有機金属化合物が

20 得られたことを示す。

[0127]

[表1]

	7 (30.1.7				
	R 1	Y 1	収率	有機金属化合物	
実施例1	Ph	S	87%	式 (a)	
実施例2	p — tolyl	S	83%	式 (b)	
実施例3	p - C l - P h	S	80%	式 (c)	
突施例 4	iPr	Ş	85%	式 (d)	
実施例5	Ph	Se	85%	式 (e)	

Os (η⁵-C_sH_s),+ Ph-PH-CHCl, (15)

23

η 3-C₅H₅)₂ + Ph-NH-CHCl₂

RuC $+(\eta^5 - C_5H_5)(\eta^6 - C_8H_{12}) + CI -$

[0123]

[0124]

[化31]

[11:30]

【0128】 [評価結果] 実施例1~5においては、す ※ホスフィン0.012モルおよび式:R'Y'CHC1 施例1では87%と髙収率であり、満足できる結果であ った。

【0129】実施例6~9

ゼロ価の遷移金属錯体であるRu (カ⁴-1,5-シク ロオクタジエン) $(n^{\circ}-1, 3, 5-2)$ ロオクタト リエン) 0.006モルに対して、トリシクロヘキシル※

べての実施例において収率が80%以上であり、特に実 30 2の化合物0.006モルを加え、ベンゼン20gとと もに100m1のフラスコ中で窒素気流下、60℃で、 6時間反応させた。反応終了後、エバポレーションにて 溶媒を除去し得られた固体を回収、洗浄して錯体を単離 した。結果を表2に示す

[0130]

【表2】

	R ¹	Y 1	収率	有機金属化合物
実施例 6	Ph	S	7 3 %	式 (a)
実施例 7	p-tolyl	S	70%	式 (b)
実施例8	p - C l - P h	S	6 7 %	式 (c)
実施例 9	Ph	Se	66%	式 (e)

【0131】[評価結果]実施例6~9においては、平 均収率が約70%とやや低かったものの、満足できる結 果であった。

【0132】実施例10~13

三価遷移金属錯体であるRuCl。・3H2〇0.00 6 モルに対して、エタノール中で、還元剤である Z n (0.06モル)を加え室温で30分撹拌し、トリシク ロヘキシルホスフィンO. 012モルおよび式:R⁴ Y

² CHC 1 2 の化合物 0 . 0 0 6 モルを加え、トルエン 20gとともに100m1のフラスコ中で窒素気流下、 80℃で、6時間反応させた。反応終了後、沈殿をろ過 にて除去したのち、エバポレーションにて溶媒を除去し 得られた固体を回収、洗浄して錯体を単離した。結果を 表3に示す。

[0133]

【表3】

	R ⁴	Y 3	収率	有機金属化合物
奥施例10	Рh	S	68%	式 (a)
奥施例11	p-tolyl	S	67%	式 (b)
実施例12	p - C 1 - P h	S	7 3 %	式 (c)
東斯側13	Ph	Se	7 0 %	式 (e)

【0134】[評価結果] 実施例10~13において は、平均収率が約70%とやや低かったが、満足できる 結果であった。

【0135】実施例14~17

三価遷移金属であるRuCl。・3 H2 〇〇. 〇〇6 モ 10 ルに対して、エタノール中で、還元剤である Zn(0. 06モル) および1、5シクロオクタジエン0、06モ ルを加え室温で1時間撹拌し、濾過にて過剰のZnを除 去した。得られた溶液をエバポレーションにて溶媒を取米

* り除き、THFに再度溶解させトリシクロヘキシルホス フィン0. 012モルおよび式: R⁴ Y² CHC12 の 化合物0.006モルを加え、窒素気流下、60℃で、 1時間反応させた。反応終了後、エパポレーションにて 溶媒を除去し得られた固体を回収、洗浄して錯体を単離 した。結果を表4に示す。

26

[0136] 【表4】

	R 4	Y 2	収率	有機金属化合物
実施例14	Рh	S	88%	式 (a)
奥施例15	p-tolyl	S	77%	式 (b)
実施例16	p-Cl-Ph	S	73%	式 (c)
実施例17	Ph	Se	82%	式 (e)

【0137】実施例14~17においては、平均収率が 20%ルを加え、トルエン20gとともに100mlのフラス 約80%と高く、特に実施例14と実施例17では、8 0%以上と高収率であり、満足できる結果であった。

【0138】実施例18~21

ゼロ価の遷移金属錯体であるRu(n⁶-p-シメン) $(n^4 - 1, 5 - シクロオクタジェン) 0.006モル$ に対して、トリシクロヘキシルホスフィン0.012モ ルおよび式: R'Y'CHCl2 の化合物 0.006 モ※

コ中で窒素気流下、60℃で12時間反応させた。反応 終了後、エバポレーションにて溶媒を除去し得られた固 体を回収、洗浄して有機金属化合物を単離した。結果を 表5に示す。

[0139]

【表5】

	R 4	Y 2	収率	有機金属化合物
実施例18	Рh	S	91%	式(a)
実施例19	p - M e - P h	· S	8 7 %	式 (b)
実施例20	Су	S	88%	(1) 太
# 1 to 1 1	Ph	Sa	8 2 %	A (c)

【0140】[評価結果] 実施例18~21において は、すべての実施例において収率が80%以上であり、 特に実施例18では91%と髙収率であり、満足できる 結果であった。

[0141] 実施例22~23

三価遷移金属錯体であるRuCl。・3H2〇(0.0 06モル)に対して、エタノール中(20mL)で、還 元剤である炭酸ナトリウム (0.06 モル)、トリシク 40 ロヘキシルホスフィン(0.012モル)および式:R Y² CHC12の化合物(0.006モル)を加え、 さらに還元助剤としてシクロオクタジエン(0.06モ ル)を加えて100mlのフラスコ中で窒素気流下、6 0℃で、6時間反応させた。反応終了後、沈殿をろ過に て除去したのち、エバポレーションにて溶媒を除去し得 られた固体を回収、洗浄して錯体を単離した。結果を表

6 に示す。

【0142】実施例24~25

二価遷移金属錯体である [RuCl2 {ヵ゚ -CH(C H₃)₂ C₆ H₄ CH₃ }]₂ (0.006モル) に対 して、トルエン(20mL)中で、還元剤である炭酸ナ トリウム(0.06モル)、トリシクロヘキシルホスフ ィン (0.012モル) および式: R⁴ Y² CHC l₂ の化合物(0.006モル)を加え、さらに還元助剤と してエタノール1mLを加えて100m1のフラスコ中 で窒素気流下、60℃で6時間反応させた。反応終了 後、沈殿をろ過にて除去したのち、エバポレーションに て溶媒を除去し得られた固体を回収、洗浄して単離し た。結果を表6に示す。

[0143]

【表6】

	R 4	Y 2	収率	有機金属化合物
突旋例22	Рh	S	8 2 %	式(a)
実施例23	p-Me-Ph	S	81%	式 (b)
実施例24	Ph	S	8 4 %	式 (a)
宝施例25	p - Me - Ph	S	7 8 %	式 (b)

【0144】 [評価結果] 実施例22~25において は、平均収率が80%以上となり、還元助剤による効果 が見られた。

【0145】実施例26~30

ゼロ価の遷移金属錯体であるRu(n®ーpーシメン) に対して、中性配位子O. O12モルおよび式:R1Y ¹ CHC12の化合物0.006モルを加え、ベンゼン*

*20gとともに100mlのフラスコ中で窒素気流下、 50℃で3時間反応させた。反応終了後、エバポレーシ ョンにて溶媒を除去し得られた固体を回収、洗浄して有 機金属化合物を単離した。結果を表6に示す。なお、同 10 様な条件で実験した実施例18~21のデータについて も、比較参照のために再度、記載した。

28

[0146]

【表7】

	R 1	Υ'	中性配位子	収率	有機金属 化合物
実施例18	Рh	S	PCya	91%	式 (a)
実施例19	p-Me-Ph	S	РСу,	87%	式(b)
実施例20	Су	S	РСу,	88%	式(f)
実施例21	Ph	Se	PCy ₃	82%	式(e)
実施例26	p-CI-Ph	S	PCy,	70%	式 (c)
実施例27	p-MeO-Ph	S	PCya	80%	式 (g)
実施例28	Ph	S	IMea	35%	式(h)
実施例29	N (carbaz ole)	N	РСу ₅	45%	式 (i)
実施例30	N (pyrrol idinone)	7	PCy ₃	48%	式 (j)

Cy=シクロヘキシル基

PCy3= トリシクロヘキシルホスフィン

l M e s = N 、N' ージメシチルイミダゾリンー 2 ーイリデン

【0147】[評価結果] 実施例18~21および実施 例27においては、収率が80%以上であり、満足でき る結果であった。実施例26においても、約70%の収 率で生成が確認された。一方、実施例28~30におい ては、収率がさほど高くはないものの、中性配位子がイ ミダゾリウム-2-イリデン配位子やYが窒素であるも のの合成が確認されたことは意義深い。

【0148】実施例31~29

ゼロ価の遷移金属錯体の種類を変えて実験を行った。ゼ 口価の遷移金属錯体0.006モルに対して、中性配位 子(PCy³=トリシクロヘキシルホスフィン)0.0%

※12モルおよび式: R¹Y¹CHCl2 (PhSCHC 12) の化合物0.006モルを加え、ベンゼン20g とともに100m1のフラスコ中で窒素気流下、表7に 示す温度および時間で反応させた。反応終了後、エバポ 30 レーションにて溶媒を除去し得られた固体を回収、洗浄 して有機金属化合物(全て、式(a)で示す化合物)を 単離した。結果を表8に示す。なお、同様な条件で実験 した実施例1、6及び18のデータについても、比較参 照のために再度、記載した。

[0149]

【表8】

	ゼロ価の遷移金属錯体	反応 温度	反応 時間	収率	有機金属 化合物
真施例1	Ru (benzene) (chd)	50℃	3 h	8 7 %	式 (a)
灾施例 6	Ru (cod) (cot)	60°C	6 h	73%	式 (a)
実施例18	Ru (p-cymene) (cod)	60℃	12h	91%	式 (a)
突施例31	Ru (benzene) (cod)	80℃	1 2 h	7 4 %	式 (a)
実施例32	Ru (p-cymene) (chd)	80℃	1 2 h	68%	式 (a)
买施例33	Ru (naphtalene) (cod)	40°C	1 2 h	73%	式(a)

cod=1,5-cyclooctadiene

【0150】[評価結果]各種0価錯体において高収率 で目的生成物が得られることが確認された。特に実施例 18においては、91%と高収率で目的物が得られ、非 50 面からも実施例18が、非常によい前駆体であることが

常に満足出来る結果であった。また、これらの〇価錯体 自体の合成収率は、下記のようになっており、合成収率

確認された。

0 価錯体名	合成収率	使用した実施例
Ru (benzene) (chd)	61%	実施例1
Ru (cod) (cot)	82%	実施例6
Ru (p-cymene) (cod)	91%	実施例18
Ru (benzene) (cod)	66%	実施例31
Ru (p-cymene) (chd)	20%	実施例32
Ru (naphtalene) (cod)	50%	実施例33

【0151】実施例34

ゼロ価の遷移金属錯体であるRu(カーローシメン) に対して、トリシクロヘキシルホスフィン2.59mm olおよびPhSCHCl2 1. 3mmol加え、ベン ゼン10mLとともに30mlのナスフラスコ中で窒素 気流下、60℃で12時間反応させた。反応終了後、エ バポレーションにて溶媒を除去し、得られた固体を回収 してジクロロ[ピストリシクロヘキシルホスフィノ]フ ェニルチオメチノルテニウムを収率93%で単離した。 得られた錯体0.02mmolを用いて200mLシュ レンクフラスコ中でノルボルネン20mmol/トルエ 20 ン100mL溶液の重合を室温で1時間行った。結果を 表9に示す

29

【0152】実施例35

実施例34で得られたジクロロ[ビストリシクロヘキシ ルホスフィノ] フェニルチオメチノルテニウム 1 mmo 1を-78℃のメタノール10mLで洗浄し乾燥後に回 収された錯体を用いて、実施例34と同様にノルボルネ ンの重合を試みた。結果を表9に示す。

*【0153】比較例1

10 Organometallics, 2002, 21, 2 「153−2164に記載の合成方法に従いジクロロ [ビ ストリシクロヘキシルホスフィノ] フェニルチオメチノ ルテニウムを合成し、再結晶は行わずに、実施例34の 場合と同様に溶媒除去により錯体を単離した。得られた 錯体を実施例34の場合と同様にノルボルネンの重合に 用いた。結果を表9に示す

【0154】比較例2、3

比較例1で得られた錯体1mmolを、実施例35と同 様に−78℃のメタノール10mLで洗浄し、乾燥後に 得られた固体を用いて、実施例34と同様にノルボルネ ンの重合を試みた(比較例2)。また、残りの錯体を再 度-78℃のメタノール10mLで洗浄し、乾燥後に得 られた固体を用いて、実施例34の場合と同様にノルボ ルネンの重合を試みた(比較例3)。結果を表9に示

[0155]

【表9】

	メタノール	洗浄後の有機金属	モノマー	重合収率	Мл
	による洗浄	化合物の回収率	の有無		
実施例34	不実施	生成物のまま	無し	> 9 9 %	20万
実施例35	1回実施	90%	無し	> 9 9 %	20万
比較例1	不実施	生成物のまま	有り	68%	5万
比較例2	1回実施	90%	減量	75%	13万
比较例3	2回実施	8 1 %	更に減量	88%	15万

【0156】[評価結果]実施例34では、得られた生 成物(ジクロロ「ビストリシクロヘキシルホスフィノ」 フェニルチオメチノルテニウム)から、溶媒を除去した だけでメタノール洗浄は行っていないが、ノルボルネン 重合体の収率は99%以上であり、非常にすぐれてい る。実施例35では、得られた生成物(ジクロロ[ビス トリシクロヘキシルホスフィノ] フェニルチオメチノル テニウム)から、溶媒を除去し、更にメタノール洗浄は 行っているが、ノルボルネン重合体の収率は99%以上 と実施例34と同じ程度である。すなわち、本発明の生 成物(ジクロロ[ビストリシクロヘキシルホスフィノ] フェニルチオメチノルテニウム)は、メタノール洗浄を 行わなくとも、ノルボルネン重合体の収率が非常に高 く、比較例1の従来方法による収率68%と比較し、非 常にすぐれている。

【0157】一方、比較例1では、生成物そのままで、

ノルボルネンの重合触媒として使用した場合であるが、 重合収率は68%と非常に低い。この原因は、生成物中 に重合を阻害するモノマーが多量残存しているからだと 思われる。また比較例2では、生成物を1回メタノール で洗浄しているが、洗浄回収率が90%であり、若干の モノマー等の不純物を除去するため錯体をロスしてお り、重合収率は68%から75%に増加したものの、実 施例34と比較すれば非常に劣っており、本発明が従来 技術より非常に優れていることを証明する証拠となつて いる。比較例3では、生成物を2回メタノールで洗浄し ているが、洗浄回収率が81%であり、若干のモノマー 等の不純物を除去するため錯体を約20%ほどロスして おり、重合収率は68%から88%に増加したものの、 実施例34と比較すれば約11%劣っており、本発明が 従来技術より非常に優れていることを証明する証拠とな **50** つている。

【0158】なお、実施例1~30にて得られた式 (a)~(j)の有機金属化合物の化学式を以下に示 す。

[0159]

【化32】

$$\begin{array}{c|c}
CI & P(C_0H_{11})_3 \\
RU = C \\
CI & S
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
F(C_0H_{11})_3 \\
F(C_0H_{11})_3
\end{array}$$

[0160]

[化33]

$$CI = \begin{cases} CI & \text{Ru} = C \\ CI & \text{Ru} = C \\ CI & \text{S} \\ CH_3 & \text{S} \end{cases}$$

[0161]

[化34]

$$\begin{array}{c|c}
CI & P(C_0H_{11})_3 \\
RU = C \\
CI & S \\
P(C_0H_{11})_3
\end{array}$$
 $\pm (c)$

[0162]

【化35】

$$\begin{array}{c|c} & P(C_{g}H_{11})_{3} \\ & & H \\ Ru = C \\ CI & S - CH(CH_{3})_{2} \end{array} \qquad \vec{\Xi} (d)$$

[0163]

[化36]

$$\begin{array}{c|c}
CI & H \\
RU = C & \text{Se} \\
P (C_0 H_{11})_3 & \text{\pm} (e)
\end{array}$$

[0164]

[(£37]

$$CI = \begin{cases} P(C_0H_{11})_3 \\ RU = C \\ P(C_0H_{11})_3 \end{cases}$$

[0165]

[化38]

$$\begin{array}{c|c}
CI & P(C_{g}H_{11})_{3} \\
RU = C & H \\
P(C_{g}H_{11})_{3}
\end{array}$$

32

[0166]

10

20

30

[0167]

[化40]

$$CI = P(C_8H_{11})_3$$

$$RU = C H$$

$$P(C_8H_{11})_3$$

$$RU = C H$$

[0168]

【化41】

[0169]

【発明の効果】本発明によれば、ジシクロベンタジエン の様な分子内に歪みのあるオレフィンの開環メタセシス 重合によるポリオレフィンの製造や、閉環メタセシス反 応によるエポチロン類の合成等に利用できる触媒として 有用な有機金属化合物が、比較的に簡単な化学構造であ り入手が容易な出発物質を用いて、効率よくしかも安価 40 に合成できるので有用である。また、従来法では不純物 として同伴する恐れのあるビニルヘテロ化合物、若しく は交換されたビニル化合物が系中に共存する可能性は全 くなく、反応溶液から活性の高い有機金属化合物を簡便 に単離することが可能であり、これを重合触媒として用 いノルボルネン系モノマーを重合すると、重合収率が非 常に髙い効果がある。

フロントページの続き

(51) Int.Cl.'

識別記号

C 0 7 F 15/00

(72)発明者 小澤 文幸

大阪府大阪市住吉区杉本3-3-138 大

阪市立大学内

(72)発明者 片山 博之

大阪府大阪市住吉区杉本3-3-138 大

阪市立大学内

FI ·

テマコート (参考)

C 0 7 F 15/00

n

Fターム(参考) 4C069 AA08 BA21A BA21B BA27A

BA27B BA27C BC29A BC29C

BC70B BE05A BE06A BE13A

BE13B BE14A BE21A BE21B

BE33A BE33B BE36A BE37B

BE38B CB25 DA02 FA01

FC02

4H050 AA02 AC90 WB11 WB21